

TASANDAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tasane, kõva, mehaaniliselt tugev, lahtiste tükkideta puhas porist, õlist, värvist, vahast ja suhteliselt kuiv. Anhüdriitpinnad peavad olema lõplikult kuivad, surteliselt kõvad ja tolmuvabad (kontrollida jääkniskust) ja krunditud Primer G- ga. Aluspinnad, mis jäävad väga niiskesse keskkonda peavad olema krunditud **Primer S** või **Mapeprim SP** -ga.

Segu valmistamine

Adesilex P4 25 kg kott segada 5-5,5 liitri puhta veega sobivas nõus kuni tekib ühtlane tükkideta pasta. Lasta seista umbes 3 minutit, segada veelkord ja segu on valmis kasutuseks.

Sellisel segatud **Adesilex P4** on kasutuskõlblik +23°C ja 50% R.H. juures umbes 60 minutit.

Segu paigaldamine

Laotada segu pika metallkelluga. Kui vajalik, lisada kiiresti järgmised kihid otsekohe kui eelnevad on kõvenenud.

Plaatide paigaldamine

Pind on valmis plaatimiseks kohe kui segu on kõvenenud (3 kuni 4 tundi sõltuvalt temperatuurist ja aluspinna imavusest).

TELLISTEST JA BETOONKIVIDEST MÜÜRI LADUMINE

Segu valmistamine

Adesilex P4 25 kg kott segada 5-5,5 liitri puhta veega sobivas nõus kuni tekib ühtlane, tükkideta pasta. Lasta seista umbes 3 minutit, segada veelkord ja segu on valmis kasutuseks.

Sellisel segatud **Adesilex P4** on kasutuskõlblik +23°C ja 50% R.H. juures umbes 60 minutit.

Telliste või betoonkivi ladumine

Valada **Adesilex P4** segu tellise või betoonkivide kuju ja suuruse poolest sobivasse anumasse. Segusse kasta tellised või betoonkivid nii, et segu jääks kivi külge. Asetada tellis või kivi müürile. Sellisel meetodil hoitakse kokku viimistlusaega poole võrra.

Puhastamine

Tööriistad ja käed pesta rohke veega. Telliseid puhastada kohe niiske käsnaga, mõne tunni pärast puhastades tuleb siiski veidi vett lisada.

KULU:

Põranda plaatimisel:

- keskmise suurusega plaadid siledale pinnale (hammaskellu nr. 6 või 10) : 3 – 5 kg/m²-le;
- suurte plaatide või ebatasase aluse korral (nr. 10 või Adesilex P4 kellu): ligikaudu 5-10 kg/m².

tasandamisel:

ligikaudu 1,4 kg/m² ühe millimeetri segu paksuse kohta.

Tellis ja kiviseinad

Vajaduse järgi; sõltuvalt suurusest.

Pakend: Adesilex P4 on 20 kg kotis

Ladustamine

Säilib 12 kuu jooksul avamata originaalpakendis.

Ohutusjuhend segamisel ja paigaldamisel

Toode sisaldab tsementi, mis kokkupuutel higi või teiste kehaeritistega tekitab söövitava aluselise reaktsiooni ja üledoosil allergilise reaktsiooni. Tungivalt soovitatakse kanda kindaid ja kaitseprille. Täiendavat infot saab ohutuskaardilt.

TOODE KUTSEGA EHITAJATELE

HOIATUS

Käesoleval toote andmelehel esitatud tehnilised üksikasjad ja soovituselised tugevad meie pikaajase tööga antud tootega saadud kogemustel ja teadmistel. Esitletud teavet tuleb siiski käsitleda üksnes soovituslikuna! Sellest tulenevalt tuleb isikutel, kes kavatsevad antud toodet kasutada eelnevalt veenduda, et toode on antud tööks sobiv. Igal juhul on toote kasutaja ainuisikuliselt vastutav igasuguste tagajärgede eest, mis tulenevad käesoleva toote kasutamisest.

Kõik toote üksikasjad on saadaval nõudmisel

TEHNILISED ANDMED (tüüpäärtused)

Adesilex P4 vastab normide **C2F** -EN 12004 järgi
-ANSI A118.4-1999

TOOTE KIRJELDUS

Tüüp:	pulber
Värvus:	hall
Tihedus:	1300 kg/m ³
Kuivainesisaldus(%):	100
Säilivusaeg:	12 kuud originaalpakendis kuivas kohas
EMICODE	EC1 R Plus – väga madal
Tollitariif:	3824 50 90
ANDMED SEGU KOHTA 23C ja 50% R.H. juures	
Segamine:	100 kg Adesilex P4 segada 20-22 l veega
Konsistentsus	poolvoolav
Segu tihedus:	1800 kg/m ³
Segu pH:	12
Kasutusaeg:	60 minutit
Kasutus t°:	+5°C kuni +30°C
Paigaldatud segu säilivus:	~15 minutit
Korrigeerimisaeg:	30 minutit
Tardumise aeg:	
a) esialgne	100 minutit
b) lõplik	150 minutit
Käimiskõlblik:	peale 4 tundi
Vuukimine:	peale 4 tundi
Täielikult koormatav:	24 tunni pärast

EKSPLUATASIOONIOMADUSED:

Nakketugevus (EN 1348 järgi) (N/mm ²):	
- algne (28 päeva +23°C ja 50% R.H. juures)	2,0
- peale kuumaga vanandamist:	1,9
- peale leotamist vees:	1,3
- peale külmutus-sulatustsükli:	1,2
Survetugevus (28 päeva pärast, N/mm ²):	14,0
Paindetugevus (28 päeva pärast, N/mm ²):	5,0
Vastupidavus niiskusele:	väga hea
Vastupidavus ajale:	väga hea
Vastupidavus lahustele ja õlidele:	väga hea
Vastupidavus hapetele ja alustele:	nõrk
Vastupidavus temperatuurile:	-30°C kuni +90°C

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt. 137 11314 Tallinn

tel: 6500 720 fax: 6500 723