



ADESILEX G19

Kahekomponente elastne epoksiid-poliüretaan liim erinevate põrandakatete ja tekstiilide liimimiseks.

KASUTUSALA

Adesilex G19 on eriti tugev ja vastupidav ekstreemsetele temperatuuridele ja atmosfääri mõjudele; elastne universaalliim mitteimavatele ja niiskustundlikele pindadele nii sise- kui välistingimustes.

MÕNED NÄITED

Adesilex G19

- Asfaltkattega spordi- ja mänguväljakute ning staadionite katmiseks kummiga
- Sünteetilise muru liimimiseks
- Linoleumi, imitatsioonkatete ja PVC liimimiseks
- Pool-elastsete kvartsvinüül plaatide liimimiseks
- Flokeeritud vaipade liimimiseks
- Laminaatparketi liimimiseks
- Erineva tekstiiliga vaipade liimimiseks

PAIGALDAMISE ETTEVALMISTAMINE

Pinnad peavad olema kuivad, tasased, kõvad, tolmu-, õli-, rooste-, värvi ja vahavabad. Tsementpindade niiskussisaldus peab olema maksimaalselt 2-2,5%; kips- ja anhidriitpindade niiskussisaldus maksimaalselt 0,5%. Oluline on, et ei oleks nõ tõusvat niiskust. Tsementpinnad võib tasandada **Planicrete**-ga segades tsemendi ja liivaga või **Adesilex P4**. Kasutada **Adesilex G19**, **Adesilex G19 Fast**, **Adesilex G20** või **Adesilex G20 Fast** asfaltpindade tasandamiseks või parandamiseks.

Adesilex G19 segada ühtlaseks massiks lisades

komponent A: 9,4 osa

komponent B: 0,6 osa.

Kasutus- ja kuivamisaeg sõltub keskkonna temperatuurist. Kuivamisaeg on oluliselt aeglasem kui temperatuur on alla +10°C.

Tähelepanu! Segu vahekord (komponent A+komponent B) peab olema väga täpne. Igasugune varieeruvus doseerimisel võib ohustada segu kuivamist ja nakkumist.

TÄHELEPANEKUD PAIGALDAMISEL

- Pärast materjali liimimist, kui aluspind ei ole täiesti sile, asetada ebaühtlastele pindadele ja ühenduskohtadele näiteks liivakotid.
- Kõrge temperatuuri ja selle variatsiooniga keskkonnas tuleks paigaldamist teostada jahedamal ajal.
- Pinnad on jalgsi liiklemiseks valmis ligikaudu 12-24 tunni möödumisel. Pindade täielik kuivamine +23°C juures toimub ligikaudu 72 tunni pärast.

KUIVAMISAEG ERINEVATE TEMPERAATUURIDE JUURES

Temperatuur °C	+30	+25	+20	+15	+10	+5
Aeg tundides	4	6	8	10	20	36

KULU

Kulu sõltub pinna siledusest, materjali ja hammaskellu tüübist.

- Kellu nr 1 või TKB A1/A2: 350-450 g/m²
- Kellu nr 2 või TKB B1; B2: 450-550 g/m²
- Kellu nr 3 või TKB C1: 550-750 g/m²
- Kellu nr 4: 750-1000 g/m²

PUHASTAMINE

Adesilex G19 saab eemaldada tööriistadelt, põrandatelt, riietelt alkoholiga enne kui see kõveneb. Juhul kui **Adesilex G19** on juba kõvenenud saab seda eemaldada mehaaniliselt või **Pulicol 2000**.

VÄRVUS

Adesilex G19 on saadaval järgnevates värvides: beež, punane, roheline ja must.

PAKEND

Adesilex G19 on saadaval 2kg, 5kg ja 10kg ämbrites.

SÄILIVUS

Adesilex G19 säilib normaaltingimustes, suletud originaalpakendis vähemalt 24 kuud.

OHUTUS

Adesilex G19 komponent A on ärritav silmadele ja nahale. Komponent B on söövitav ja võib põhjustada põletust nahaga kontakti sattudes. Soovitatav on kasutada kaitsekindaid ja -prille. Juhul kui toode satub silma või nahale, pesta viivitamatult rohke puhta veega ning otsida vajadusel arstiabi. **Adesilex G19** on ohtlik vee-elule. Täieliku ohutusinfo saamiseks palume tutvuda toote Ohutuskaardi viimase versiooniga. www.mapei.com

TOODE ON AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS!

HOIATUS

Käesoleval toote andmelehel esitatud tehnilised üksikasjad ja soovitusel tuginevad meie pikaajase tööga antud tootega saadud kogemustel ja teadmistel. Esitletud teavet tuleb siiski käsitleda üksnes soovituslikuna! Sellest tulenevalt tuleb isikutel, kes kavatsevad antud toodet kasutada eelnevalt veenduda, et toode on antud tööks sobiv. Igal juhul on toote kasutaja ainuisikuliselt vastutav igasuguste tagajärgede eest, mis tulenevad käesoleva toote kasutamisest.

TEHNILINE INFO (TÜÜPILISED VÄÄRTUSED)		
	Komponent A	Komponent B
Konsistents	tihke pasta	Vedelik
Värv	Beež, punane, roheline, must	Läbipaistev
Tihedus (g/cm³)	1,5	0,92
Terviseohtlikkus	ärritav	söövitav
Paigaldamisinfo (keskkonnas +23°C; suhteline õhuniiskus 50%) ja vastupidavus		
Segu vahekord	komponent A : komponent B = 94 : 6	
Segu tihedus (kg/m³)	1450	
Avatud aeg	50-60 minutit	
Paigaldamistemperatuur	+10°C kuni +30°C	
Kohandamise (nihutamise) aeg	90 minutit	
Esialgne kuivamisaeg	9 tundi	
Lõplik kuivamisaeg	10 tundi	
Valmis kergeks jalgsi liicluseks	pärast 12-24 tundi	
Täiesti kasutusvalmis (täiskoormuseks)	pärast 72 tundi	
Vastupidavus	temperatuurile	-40°C kuni +100°C
	niiskusele	suurepärane
	vananemisele	suurepärane
	lahustitele ja õlile	hea
	hapetele ja leelistele	hea
Nakkuvus-tõmbe test 90° juures vastavalt EN 1372 Pärast 14 päeva +23°C (N/mm)	kumm: >3 PVC: >3	

