

Epoflex

Elastne epokate

Toote iseloomustus

Epoflex on elastne, epopõhine kate betooni ja terase katmiseks kohtades, kus on vajalik nii elastsus kui ka väga hea nakkumine aluspinnaga

Kasutusala:

Epoflex on madala viskoossusega materjal, mis on suurepärase põrandakate või ka horisontaalsete pindade veetõkkekembraan.

Väga sobiv kasutuseks rõdudel, terrassidel jt. 1-3 mm paksuse kihina.

Kasutamine:

Epoflex segatakse kokku A- ja B-komponendist; segamisaeg vähemalt 3 minutit.

Segu segatakse vispliga drelli aeglastel pööretel ja laotatakse koheselt. Aluspind peab olema kuiv, puhas ja tasane.

Betoonpinnad peavad olema freesitud või liivapritsiiga puhastatud, teraspinnad karestatud liivapritsiiga S.A. 2,5 – ni

Laotada **Epoflex** pintsli, rulli või kelluga otse terasele või krunditud betoonile.

Aluspinda kruntida **Maapeprimer BP**, **Maapeprimer W** või **Mapecoat L-L**, mis on üle puistatud kvartsliiduga

Ühe kihi soovitatav maksimaalne kulu on 2 kg/m²

Segamine

Epovaik ja kõvendi peaksid olema 15-20° C vahemikus enne kokkusegamist. Komponente segada 3-4 minuti jooksul kasutades aeglaste pööretega drelli ja visplit. Segades jälgida, et saaks segatud ka põhjas ja nõu külgedel olevad komponendid.

Puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt peale kasutamist **Tynner**´iga

Ohutus kasutamisel: Toote tervisekaitse, ohutuse ja keskkonnakaitse alast informatsiooni saab eraldi ohutuskardilt või www.resconmapei.com
Tähelepanu

Hoiatus

Kogu tehniline teave ja toote soovitusel põhinevad meie parimatel toote kasutamise praktilistel tulemustel. Eelnev juhend annab toote kasutamiseks vajaliku eelteabe. Igal kasutamisel on kasutaja ainsana vastutav tulemuse ja selle tagajärgede eest.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Erikaal	1,3g/cm ³
---------	----------------------

Viskoossus 20°C juures	~4000mPa
------------------------	----------

Töötlemisaeg 20°C juures	~45 minutit
--------------------------	-------------

10°C juures	~90 minutit
-------------	-------------

Värvus.	
---------	--

Vaik.	Hall nr.31
-------	------------

Kõvendi	kollakas/läbipaistev
---------	----------------------

Kõvadus	1 päevaga	70 ketas A
---------	-----------	------------

7 päevaga	90 ketas A
-----------	------------

Säilivusaeg: 12 kuud avamata pakendis normaaltingimustel
--

Pakend: 5 kg, 10 kg, 20 kg komplekt
--



Maaletooja:
AS Plaadipunkt
Pärnu mnt. 137, 11314 Tallinn
Tel: 650 0720; Fax: 650 0723