

EN 12004 järgi kui tavaline (1) mittelibisev (T), tsemendipõhine (C) plaadiliim, klass C1T, CE tähistusega

KASUTUSALAD:

KERABOND T on hall või valge kuivsegu, mis koosneb tsemendist, peeneteralisest liivast ning sünteetilisest vaikudest. Kasutatakse sise- ja välistöödel, põrandate, seinte ja lagede katmiseks tsement- ning betoonpindadel igat liiki keraamiliste ja mosaiikplaatidega. Sobib samuti isolatsioonimaterjalide punktkleepimiseks (vahtpolüuretaan, vahtpolüstüreen, mineraal- ja klaasvatt jne.).

SOOVITUSED:

- kipsi sisaldavad aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida PRIMER G või MAPEPRIM SP'ga;
- metallpindadel kasutada KERALASTIC'ut;
- suuremõtmeliste plaatide (keraamilised, marmor, looduslikust kivist); vibratsioonitundlike aluspindade (puit, asbesttsement); põrandaaluste küttesüsteemide vahtbetoonist seintele; vastutusrikastes kohtades (fassaadid, välibasseinid, balkonid, terrassid); klaasmosaiigi; vanade keraamiliste plaatide ülekاتمisel on soovitatav kasutada KERABOND T+ISOLASTIC. (klass C2ES2)

KASUTAMISJUHISED:

Aluspinna ettevalmistamine:

Aluspinnad peavad olema kuivad, puhtad, kandvad, õli- ja rasvavabad.

Segu valmistamine:

20 kg KERABOND T segada 4,8-5,2 l puhta veega homogeenseks massiks. Peale 5-10 min. seismist segada veelkord läbi. Säilib töötamiskõlblikuna 8 tundi.

Plaatide paigaldamine:

Plaatide paigaldamisel jälgida, et hammaskellu valik kindlustaks vähemalt 65% kontaktpinna. Fassaadidele, ujulatesse, hoidlatesse jne. plaatide paigaldamisel on soovitatav plaatide tagaküljed katta õhukese segukihiga. Tuleb jälgida, et paigaldatud segukihile ei tekiks kelmet. Kui see on tekkinud, tuleb segukiht hammaskelluga uuendada. Segukihi niisutamine ei ole soovitatav. Plaatide korrigeerimisaeg 45 min.

MATERJALI KULU:

- keraamiliste plaatide paigaldamisel 2-4 kg/m²;
- isolatsiooniplaatide paigaldamisel kohtkleepimisega siledale pinnale 0,5-0,8 kg/m².

PUHASTAMINE:

Tööriistad pesta veega. Mõrdi jäägid plaatidelt eemaldada niiske lapiga.

PAKEND:

Hall :20 kg paberkott ja 4 x 5 kg pappkarp.
Valge 20 kg paberkott

TEHNILISED ANDMED:

Kooskõlastatud: - Euroopa EN12004 järgi C1T
- ISO 13007-1 järgi kui C1T
-Euroopa EN 12004 järgi C2 (koos Isolastic uga)
-Euroopa EN 12002 järgi S2 (koos Isolastic –uga)
- ISO 13007-1 järgi C2S2(koos Isolastic-uga)

TOOTE OMADUSED:

Tüüp: pulber
Värvus: valge või hall
Tihedus: 1,30 kg/l
Säilivusaeg: 12 kuud kuivas kohas originaalpakendis
Kuivainesisaldus: 100 %
Terviseohtlikkus
EC 1999/45 järgi: puudub
Süttivus: ei ole
Tollitariif: 3824 50 90

ANDMED SEGU KOHTA

Segamisvahekord: 20kg KERABOND T segada 4,8-5,2 l veega

Segu tihedus: 1,45 kg/l
Segu pH: üle 13
Kasutusaeg: 8 tundi
Kasutus t°: +5°C kuni +40°C
Paigaldatud segu säilivus: 20 minutit
Korrigeerimisaeg: 45 minutit
Käimiskõlblik: peale 24 tundi
Täielikult koormatav: 14 päeva pärast
Seina vuukimine: peale 4-8 tundi
Põranda vuukimine: peale 24 tundi
Kasutusvalmis: 14 päeva pärast

EKSPLUATASIOONIOMADUSED:

Vastupidavus niiskusele: väga hea
Vastupidavus alustele: väga hea
Vastupidavus õlidele: väga hea (nõrk toiduõlile)
Vastupidavus lahustitele: väga hea
Vastupidavus temperatuurile: -30°C kuni +90°C
Elastsus: ei ole
Nakketugevus:
- peale 28 päeva 1,4 N/mm²
- peale 7 päeva + 14 päeva 60°C juures: 0,8 N/mm²
- peale 7 päeva + 21 päeva vees: 0,9 N/mm²
- peale külmutus-sulatustsükli: 1,2 N/mm²

NB! **Kerabond T** ja **Isolastic**´u segamisjuhised on Isolastic´u Tootelehel

***HOIATUS** – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igäiüks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest*