

Mapegrout Fast-Set

Fiibriga tugevdatud, pragudevaba,
kiirkivinev betooniparandussegu

Mapegrout Fast-Set (RAPID) on hüdrauliline, kiirkivistuv kiududega tugevdatud parandusmört, mis on välja töötatud MAPEI laborites.

Vastab EN 1504-9 betooniparandussegude klassifikatsiooni järgi EN 1504-3 R3 klassi nõuetele

KASUTUSALAD:

MAPEGROUT FAST - SET on kiire betooniparandusmört kahjustunud püst- ja rõhtpindade paranduseks. Eriti sobiv betoonist talade, postide, rõduplaatide, betoonitorude jt. betoonist detailide servade ja nurkade kiireks parandamiseks; Betoonpõrandate kiireks parandamiseks ja silumiseks.

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS:

Aluspinnalt kõrvaldada lahtised esemed, puhastada mustusest, õlist ja rasvast. Aluspind tuleb karestada ning piisavalt veega niisutada. Pinda võib ka töödelda PLANICRETE nakkeemulsiooniga, lahjendades veega vahekorras 1:3.

PEALEKANDMINE:

Ühele kotile (25kg) MAPEGROUT FAST-SET'ile lisada 3,75-4 liitrit vett ning segada segistis või vispliga 1-2 minutit ühtlaseks massiks. Kanda kelluga 10-15 minuti jooksul küllaldaselt niisutatud pinnale ning siluda. Sarrus eelnevalt puhastada ja töödelda **Mapefer 1K** või **Mapefer-ga**. Parema nakke saavutamiseks vana betooniga, soovitage nakkeks pistsliga peale kanda segulobri – 1osa Mapegrout Fast-Set: 0,25 vett.

Ühe töökorraga võib peale kanda 20-25mm, järgmised kihid võib peale kanda pärast eelmise kihi kivistumist, ca 15-20 minuti pärast.

MAPEGROUT FAST-SET'i järeltöötlust võib teha umbes 3 tunni pärast (+20°C) ja selleks kasutada MAPEFINISH'it. MAPECOLOR'i või ELASTOCOLOR'iga saab katta 3 päeva pärast.

TÄHTSAD NÕUANDED :

MAPEGROUT FAST-SET'i tardumine algab ca 15 minuti pärast. Soovitame korruga valmis segada sellise segukoguse, mida 5-10 minutiga paigaldada jõuab. MAPEGROUT FAST-SET'i mitte kanda siledale pinnale, pind karestada. Rikutud kottides olevat kuivsegu mitte kasutada. Valmis segule hiljem vett mitte lisada, ka ei tohi.

KULU:

juurde panna teisi sideaineid või täitematerjale. Peale kõvenemist võib **Mapegrout Fast-Set** muuta värvi, seega ei soovita kasutada välisfassaadidel.

Alla +5°C mitte töötada.

18 kg/m² paksussentimeetri kohta.

PUHASTAMINE:

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist rohke veega pesta. Kivistunud segu saab ainult mehaaniliselt eemaldada.

PAKEND:

25 kg paberkott, alusel 40 kotti

TEHNILISED ANDMED:

Tugevusklass EN 1504-3 järgi.

R3

Tüüp:

PCC

Tooteomadused:

Vorm: pulber
Värvus: hall
Tihedus: 1,20 kg/l
Kuivainesisaldus: 100%
Säilivus: 12kuud originaalpakendis
kuivas kohas

Tera maks. suurus(mm) 1

Terviseohtlikkus:

EC 1999/45 järgi: Ärritav, sisaldab tsementi
Süttivus: ei – A1
Tollitariif: 3824 50 90

Kasutamistingimused:

Segamisvahekord: 100 kaaluosa MAPE-GROUT FAST-SET'i
15-16 kaaluosa veega

Mördi tihedus: 2,15 kg/l
Mördi pH: >12
Mördi säilivus: 10 minutit temperatuuril +20°C
Madalaim paigaldust°: +5°C
Tahenemisaeg: 30 minutit temperatuuril +20°C
Kihtidevaheline aeg ca 15 minutit
Käidav: 2-3 tunni pärast

Kivistunud mördi mehaanilised

näitajad (Mpa):	survetugevus	paintetugevus
- 3 tunni pärast	>10	>4,0
- 24 tunni pärast	>20	>4,5
- 7 päeva pärast	>28	>5,0
- 28 päeva pärast	>40	>

***HOIATUS** – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igäiüks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest*

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt. 137, 11314 Tallinn

Tel: 6 500 720; tallinn@plaadipunkt.ee