

Mapeprim SP

Kahekomponentne lahustivaba krunt



KASUTUSALAD: Mapeprim SP on sünteetiliste vaikude põhine krunt mis tagab tasandus-, õgvendus- ja tsementsegude kindla nakke mitteimavate ning probleemsete pindadega;

- Tugeva ja tasase tsementpõranda valmistamiseks varem keraamika või looduskividega plaaditud pinnale kui kasutatakse isevalguvaid segusid (nt. Ultraplan)
- Kips-, magneesium- ja anhüdriitpindade kruntimiseks enne tasandamist või plaatimist;
- Asfaldi, puidu, puitkiudplaadi, metalli, PVC, värvitud pinna jt. kruntimiseks.

TEHNILISED OMADUSED:

Mapeprim SP on kahekomponentne krunt (A+B). Korralikult segatud, aluspinnale laotatud ja kuivanult on Mapeprim SP kiht vee ja vananemiskindel. Kuna toode on vesidispersioonlahus, pole ta tuleohtlik ja ladustamisel ei vaja erimeetmeid.

KASUTAMISJUHISED:

Aluspinna ettevalmistamine: Aluspinnad peavad olema normikohaselt tugevad, kuivad, puhtad, õli- ja rasvavabad; eemaldada pahtli ja tsemendipiima jäägid. Toodet mitte kasutada kui alupind on niiske või on tõusva niiskuse oht.

Toote ettevalmistus

Mapeprim SP on valmiskaalutud kahes nõus eri värvi: helesinine ja valge mis segatakse kokku võrdsetes osades ja saadakse ühtlane värv.

Peale segamist tuleb toode kasutada 3 tunni jooksul.

Pealekandmine

Mapeprim SP kanda pinnale pintsliga, rulliga, kummiliibi või kelluga 100 – 200 g/m² olenevalt aluspinna imavusest ja tekstuurst.

Paigalduse lihtsustamiseks võib Mapeprim SP-d lahjendada 5-10% veega.

Enne pinna katmist jälgida et krunt oleks muutunud värvituks kuid on veel naksuv. Olenevalt aluspinnast võtab kuivamine aega 1-3 tundi.

MATERJALI KULU:

Sõltub aluspinna absorbeeruvusest ja poorsusest. Normaalne kulu on 100-200 g/m².

PUHASTAMINE:

Tööriistu, anumaid ja riietust pesta kohe veega enne kui Mapeprim SP kuivab.

PAKEND:

Plastnõud: 4 kg, (2+2 kg.)

LADUSTAMINE:

Mapeprim SP säilib originaalpakendis 12 kuud. Hoida temperatuuridevahemikus +5°C kuni +35°C.

TEHNILISED ANDMED:**TOOTE OMADUSED:**

	A komp.	B komp.
Tüüp:	voolav vedelik	voolav vedelik
Värvus:	helesinine	valge
Tihedus:	1,2 kg/l	1,03kg/l
Kuivainesisaldus:	61 %	41%
pH:	7	10
Brookfieldi viskoossus:(mPAs)	19000	1400
Süttivus:	ei ole	

KASUTUSANDMED:

Segamisvahekord:	A:B 1:1
Brookfieldi viskoossus:(mPAs)	1100
Segu kasutusaeg:	~3 tundi
Kasutus t°:	+5°C kuni +40°C
Ooteaeg enne katmist:	~1-3 tundi olenevalt Tingimustest
Ajalimiit katmisele	24 tundi

OHUTUSJUHENDID

Mapeprim SP A- komp. on silmadele ja nahale ärritav. Nahale sattudes võib tekitada löövet. Soovitatav kasutada kaitseriietust, kindaid ja kaitseprille ning jälgida tavalisi kemikaalide käitlemise tingimusi. Kui toode satub nahale või silma, pesta kahjustatud kohta rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Mapeprim SP A – ja B- komp. on ohtlikud veeorganismidele. Mitte jätta tooteid keskkonda. Toote ohutu kasutamise täielikku informatsiooni saab Ohutuskaardi viimaselt versioonilt.

TOODE KUTSEGA EHITAJALE

HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igaiüks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest.



Plaadipunkt AS
Pärnu mnt. 137,
Tallinn 11314, ESTONIA
plaadipunkt@plaadipunkt.ee
+372 650 0720
www.plaadipunkt.ee

