

Isetasanduv kiirkivinev tasandussegu

KOOSKÖLASTATUD: EN 13813 järgi klass CT-C30-F7-A2_{IT}-s1.

TEHNILISED OMADUSED:

ULTRAPLAN koosneb kiirkivistuvast tsemendist, peeneteralisest liivast ning spetslisanditest ja vaikudest. On kergesti töödeldav, perfektselt isetasanduv, ülikiiresti hüdratiseeruv. Võib paigaldada pumbaga üle 100m kaugusele. Lõpp-põrandat võib paigaldada ca 12 tunni pärast sõltumata tasanduskihi paksusest. Kasutamiseks sisepindadel. Min. kasutustemperatuur +5°C.

KASUTUSVALDKONNAD:

Uute ning vanade põrandate (tsement-, terrazzo., looduslikust kivist, puit- jne.) tasandamiseks, kus on vajalik hea vastupidavus koormustele ja pingetele. Sobib kõikide põrandakatete aluspinnaks. Sobiv kohtades, kus kasutatakse ratastega mööblit.

SOOVITUSED:

- tolmavad ja poorsed aluspinnad kruntida eelnevalt PRIMER G'ga, (1 osa PRIMER G : 3 osa vett) samuti vanad ja kipsaluspinnad või kui eelmine **ULTRAPLAN**'i kiht on täielikult kuivanud.
- looduslikust kivist või keraamilised aluspinnad kruntida eelnevalt MAPEPRIM SP'ga.
- üle 5mm paksuse kihi paigaldamisel puitpinna peale tuleb pind kruntida MAPEPRIM SP'ga ja armeerida klaaskiud võrguga.

KASUTAMISJUHISED:

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinnad peavad olema kuivad, puhtad, kandvad õli- ja rasvavabad vt. soovitusel.

Mördi valmistamine

23 kg **ULTRAPLAN**'i segada 5,5 - 6,0 l puhta veega. Peale 2-3 min. segada veelkord läbi. Kasutusaeg +20°C juures 20-30 min.

Paigaldamine

ULTRAPLAN valatakse või pumbatakse aluspinnale ning tasandatakse metall- või hammaskelluga soovitud paksuseni. Tänu segu heale isetasanduvusele kaovad kellust või kaabitsast tingitud paigaldusjälgjed kiiresti. Teise kihi võib paigaldada +20°C juures 2 tunni pärast.

KULU:

1,4 kg /m² paksusmillimeetri kohta.

PAKEND:

Paberkott 23 kg

TEHNILISED ANDMED:

Kooskõlastatud: - EN 13813 CT-C30-F7-A2_{IT}-s1

-Prantsuamaa norm: superkvaliteediga tasandussegu (P₃) vastavalt UPEC klassifikatsioonile

TOOTE OMADUSED:

Tüüp: pulber
Värvus: roosakashall
Tihedus: 1,3 kg/l
Säilivusaeg: 12 kuud kuivas kohas originaalpakendis
Kuivainesisaldus: 100 %
Terviseohtlikkus
EC 1999/45 järgi: puudub
Süttivus: ei ole
Tollitariif: 3824 50 90
EMICODE: EC1 – väga madal

PAIGALDUSTINGIMUSED:

Segamisvahet: 23 kg **ULTRAPLAN**'i 6,0 l veega

Tasanduskihi paksus: **1-10mm**
Isetasanduvus: jah
Tihedus: 1,9 kg/l
pH: ca 12
Madalaim paigaldustemp.: +5°C
Kasutusaeg: 20-30 min. +23°C juures
Settimisaeg: 45-60 min. +23°C juures
Käimiskõlblik: 3 tunni pärast
Ooteaeg enne uut operatsiooni: 12 tundi

EKSPLUATASIOONIMADUSED:

Survetugevus:	1 päeva pärast:	15,0 N/mm ²
	3 päeva pärast:	19,0 N/mm ²
	7 päeva pärast:	22,0 N/mm ²
	28 päeva pärast:	30,0 N/mm ²
Paindetugevus:	1 päeva pärast:	3,5 N/mm ²
	3 päeva pärast:	5,5 N/mm ²
	7 päeva pärast:	6,0 N/mm ²
	28 päeva pärast:	8,0 N/mm ²
Brinelli kõvadus:	1 päeva pärast:	60,0 N/mm ²
	3 päeva pärast:	80,0 N/mm ²
	7 päeva pärast:	85,0 N/mm ²
	28 päeva pärast:	110,0 N/mm ²

Kulumiskindlus väljendatuna

kaalukaotuses 7 päeva pärast: 1 g
(abrassiivketas
H22-550 G-200 pööret) 28 päeva pärast: 0,7 g

HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitusel on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igaiüks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt 137, 11314 Tallinn

Tel: 6 500 720 Fax: 6 500 723