



Nivoplan



Seina tasandussegu sees ja väljas



KASUTUSALAD:

- NIVOPLAN on tsemendist, peenliivast ja sünteetilistest vaikudest hall või valge peenmört sisening välisseinte ja lagede tasandamiseks kihi paksusega 2-30 mm. Peale kivistumist on vee- ja külmakindel.

KASUTATAKSE:

- ebatasaste seinte õgvendamiseks, ebahütlaste või kahjustatud krohvi- või betoonpindade silumiseks ja taastamiseks enne plaatimist või värvimist;
- seinte tasandamiseks enne keraamiliste plaatide paigaldamist; eriti hea nt. Fibo plokist vm.sarnase müüri silumiseks;
- basseinate, duširuumide, fassaadide jne. pindade silumiseks;
- kõikide tavaliste pindade (betoon, lubisementmört, vahtbetoon jne.) katmiseks õhukese krohvikihiga;

KASUTAMISJUHISED:

Aluspinna ettevalmistamine:

Aluspind peab olema puhas õldest, määretest, vanast värvist, kipsaluspind tuleb eelnevalt kruntida PRIMER G-ga. NIVOPLAN-i on hõlbus kanda niisketele aluspindadele, soovitatav on hea absorbeeruvusega pindu enne NIVOPLAN-iga katmist niisutada eriti siis, kui kiht on õhem kui 3 mm.

Segu valmistamine:

25 kg koti kohta 5,0 - 5,5 liitrit vett, segada mehaaniliselt või käsitsi, kasutusaeg 2 tundi.

Vastutusrikaste pindade tasandamisel (basseinides, väitingimustes) lisada nakke parandamiseks ja tugevuse tõstmiseks 1-2 kg PLANICRETE kummilatekksandit 25 kg kotile.

Paigaldamine:

Soovitatav on esimene kiht NIVOPLAN-i kanda aluspinnale nii, et kindlustada selle täielikku nakkumist aluspinnaga ning seejärel kohe teine vajaliku paksusega (max 3cm korraga) kiht. 1 cm paksune kiht on 4-5 tunni pärast plaatidega katmiseks valmis.

MATERJALI KULU: 1,4 kg/m² paksusmillimeetri kohta

PUHASTAMINE:

Tööriistad, käed ja segunõud pesta rohke veega

Toodetud EN 2003/53 nõuete järgi.

PAKEND: 25 kg paberikott

TEHNILISED ANDMED:

TOOTE OMADUSED:

Tüüp: peenpulber
 Värvus: hall või valge
 Tihedus: 1,4 g/cm³
 Säilivusaeg: 12 kuud kuivas kohas originaalpakendis
 Kuivainesisaldus: 100%
 Terviseohtlikkus EN1999/45: ärritav, pole ohtlik
 Töötamisel jälgida juhendit ja Ohutuskaarti
 Tolliklass 3824 50 90

KASUTUSANDMED:

Segamisvahekord: 25 osa vett 100kg NIVOPLAN-i kohta
 Mördi tihedus: 1,83 kg/cm³
 Mördi pH: ~12
 Kasutusaeg: 2-3 tundi
 Kasutus t°: +5°C kuni +30°C
 Paigaldatava kihi paksus: 2-30 mm
 Valmis katmiseks: >4 tunni pärast
 Kuivamisaeg: 14 päeva
EKSPLUATASIOONIOMADUSED:
 Leelisekindlus: väga hea
 Õli- ja lahustikindlus: väga hea (nõrk toiduõlile)
 Niiskuskindlus: väga hea
 Temperatuurikindlus: -30°C - +90°C
 Nakkuvus sideainetega: väga hea
 Paintetugevus: 3,5 N/mm
 Survetugevus: 6,0 N/mm²

Karakteristikud test Norm EN 998-1t GP-CSIV tootel

Survetugevus(Mpa)	EN1015-11	≥6 katCS IV	≥12
Nakkumine tellisega (Mpa)	EN1015-12	ei norm.	≥1,0FP:B
Veeimavus(kg/m ² .min ^{0,5})	EN1015-18	W0(pole spets)	W1(<0,4)
		W1(≤0,40)	W1(<0,4)
		W2 (≤0,20)	
Soojusjuhtivus-λ(W/m.K°)	EN 1745	pole määratud	0,95
Tulepüsisus	Euroklass	Tootja dekl.	A1

HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igaiüks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt. 137, 11314 Tallinn

tel: 6500 720 fax: 6500 723