

Korrosioonitõke ja betooniliim

REDISIT on tsementsegu, mida kasutatakse sarruse kaitsevahendina ning vana ja uue betooni kokkuliimimiseks. Sisaldab efektiivseid terase roostekaitsevahendeid, on hästinakkuv ja elastne.

Kasutamisinstruktsioonid

A. Korrosioonikaitsevahendina

Roostetanud sarrus puhastatakse liivapritsi või terasharjaga (vähemalt klass SA 2-2,5 nõueteni)

Ümbritseva keskkonna temperatuur peab olema kõrgem kui +2° C 48 tunni jooksul.

Segu valmistamine

REDISIT segule lisatakse vaid vett. (8-9 liitrit 20 kg koti kohta). Segada hoolikalt vähemalt 3 minutit ja lasta tõmmata 3-5 minutit, seejärel segada uuesti läbi. Soovitatav segamiseks kasutada mehaanilist aeglase pööretega visplit. Kui segu on liiga paks, lisada veel kuni 1 l vett.

REDISIT kate kantakse sarrusele pahteldades, pintsliga või pihustiga, et teras oleks kaetud ühtlase kihiga. Segu kasutamisaeg on umbes 2 tundi.

Armatuuri võib katta parandusseguga ühe ööpäeva pärast, kusjuures enne seguga katmist katta armatuur veel kord ja ümbritsev betoon korra REDISIT-iga. (märg märjale)

B. Nakkeseguna

Kaetavad pinnad puhastatakse lahtistest tükkidest, tolmust ja lihvimisjääkidest liivapritsi, harjamise või tolmuimejaga. Betoonpinnad niisutada enne katmist, tugevasti imavad tsementsegu pinnad leotada korralikult, kuid ei tohi jääda lahtist vett.

REDISIT segatakse samuti nagu eelmise variandi puhul ja laotatakse pinnale.

Nakkekihina kasutamisel on eriti tähtis, et uus segukiht laotatakse n-ö „märg märjale“ ehk enne kui REDISIT kiht on kuivanud.

Pakend

4 kg, 20 kg paberkott

Ladustamine ja säilivusaeg:

1 aasta kuivas jahedas laos

Tööohutus

Toode sisaldab tsementi, mis ärritab nahka. Vältida nahaga kokkupuudet ja sattumast silma. Ihule sattunud ainet pesta rohke veega. Jälgi ohutuskaarti.

HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest

Tehniline kirjeldus:

Värvus: hall
Erkaal: 1,8 kg/l
Segamisvahekord: 1,6-1,8 liitrit vett 4 kg kohta
Segu kasutusaeg: ~2 tundi
Kulu: 1,3 kg/liitri segu kohta
Madalaim kasutust: +5° C

Nakketugevus 7 päeva pärast: 2,0-2,4 MPa

Pakend: 4kg, 20 kg kott

Ladustamine: Kuivas ja jahedas laos

Säilivus: 12 kuud